

Plurates[®]

Rýchle lepenie nových elastických a textilných podlahových krytín

Oblasť použitia:

Dvojstranný lepiaci systém založený na nosnej tkanine, pre kladenie rozmerovo stabilných textilných a elastických podlahových krytín. Bez obmedzenia plochy je vhodný pre všetky veľkosti objektov.

► Vhodné pre:

a) Elastické podlahové krytiny:*

- PVC-, CV- krytiny
- Homogénny kaučuk do 3,5 mm
- PUR-krytiny do 2,5 mm (napr. PURline[®])
- Vinyl-polyesterové podlahové krytiny prípadne tkaný vinyl

*vid' dôležité upozornenia

b) Textilné krytiny:

- Všívané textilné krytiny so všetkými bežnými druhmi rubovej strany (s výnimkou PVC rubu)
- Textilné štvorce so všetkými bežnými druhmi rubovej strany
- Kugelgarn[®] a Kugelvlies[®]
- FINETT 7 (100% PP vpichovaná krytina)

► Vhodné na:

a) Nové podklady (v prípade potreby penetrovať):

- Cementové stierkovacie hmoty
- Kalciumsulfátové stierkovacie hmoty
- Parozábrany z epoxidových živíc
- 2K PUR stierkovacie hmoty (napr. UZIN KR 410)
- Drevotrieskové dosky P3/P5/P7, preglejkové dosky a MDF dosky
- Hliník a kov

b) Existujúce podlahy:

- Hladké PVC- a CV- krytiny homogénne/heterogénne
- Korkové krytiny s povrchom PVC
- Linoleum
- PUR- a epoxidové liate podlahy (hladké, uzavreté, min. 3 mesiace staré)
- Kaučuk
- Polyefinové krytiny (PO-krytiny)
- Umelý kameň, teraso, keramická dlažba (hladké, bez výškových presahov)

Plurates[®] je odolný voči čisteniu a postrekovým extraktom. Plurates[®] je vhodný pre podlahové vykurovanie a dovoľuje použitie na vysoké zaťaženie, ako sú kolieskové kreslá alebo vysokozdvížne vozíky. Pre vnútorné prostredie.

Upozornenie: pre ďalšie kombinácie z iných druhov krytiny a podkladov si vyžiadať technické poradenstvo.

Zloženie: akrylát- kopolymery, zosieťovacie a odpeňovacie zložky, špeciálna tkanina, papier

- rýchle a jednoduché spracovanie
- podlahová krytina je okamžite pochôdzna a zaťažiteľná
- krytina je okamžite zvarovateľná a špárovateľná
- krytina je ľahko a rýchlo odstrániteľná
- bez rozpúšťadiel, zodpovedá TRGS 610

Technické údaje :

Druh balenia:	kartón
Dodávané balenie:	75 x 30 m
Skladovateľnosť:	min. 2 roky
Farba:	transparentná
Teplota podkladu:	najmenej 15 °C na podklade
Doba odvetrania:	žiadna
Doba kladenia:	bez obmedzení
Zaťažité:	okamžite po nalepení
Zvarovanie/špárovanie:	okamžite po nalepení

Spracovanie:

Čerstvo pokladaný podklad musí byť pevný, rovný, trvalo suchý, bez trhlín, čistý a zbavený látok, ktoré obmedzujú prídržnosť. Podklad musí zodpovedať platným národným normám a odporúčaniam a pri pochybnostiach je nutné toto oznámiť. Podklad dôkladne vysať výkonným priemyselným vysávačom, prípadne napenetrovať neriedenou disperznou penetráciou, ktorá viaže prach a tvorí film (napr. UZIN PE 260).

Existujúce podlahy musia byť trvalo suché, tvrdé, nosné, pevne pripojené, rovné, bez mastnoty, prachu a silikónu a bez látok, ktoré ovplyvňujú prídržnosť. Podklad očistiť a následne zvlhka vytrieť.

Skúšobné lepenie: Pluralex® položiť na podklad a dobre votrieť. Pokiaľ sa objavia bubliny alebo sa Pluralex® oddeľuje z podkladu, opakujte predošlé kroky a popri prípade si vyžiadajte technické poradenstvo.

Odporúčanie:

K jednoduchšiemu spracovaniu, rovnako ako k zosilneniu lepiacej sily po okrajoch sa odporúča pred plošným lepením nalepiť po okrajoch pozdĺž stien pásku 7300 (6 cm, rolka).

Fóliu Pluralex® rozvinúť v smere kladenia novej podlahovej krytiny, dobre vtrieť a následne hákovým nožom na zraz odrezať alebo priamo na zraz rozvinúť. Nepoškodiť podklad. Posledný pás Pluralex® odsadiť od steny. Týmto vzniknuté preloženie prirezať na zraz. Podlahovú krytinu rozložiť a nahrubo položiť. Následne pásy podlahovej krytiny v smere kladenia na polovicu preložiť naspäť. Potom stiahnuť ochranný papier z Pluralex® na plocho a rovno až k preloženej podlahovej krytine. Prvú polovicu podlahovej krytiny postupne položiť (zabrániť vytvoreniu bublín) a v priečnom smere votrieť a prevalcovať. V druhej polovici miestnosti postupujte rovnakým spôsobom. Špáry a švy elastických podlahových krytín v pásoch alebo štvorcach (s výnimkou dizajnových krytín) musia byť tepelne alebo chemicky zvarené alebo vyšpárované. Pre zvarenie alebo vyšpárovanie dbať na odporúčania výrobcov podlahových krytín. Zvarenie alebo vyšpárovanie môže byť prevedené ihneď po položení.

Odstránenie:

► Podlahovú krytinu najskôr narezať na pásy. Krytinu sťahovať z podkladu z rohu miestnosti. Následne stiahnuť podlahovú krytinu spoločne s Pluralex® v tupom/plochoh uhle, hotovo! Pluralex® môže byť zlikvidovaná spoločne s odstraňovanou podlahovou krytinou.

Dôležité upozornenie:

- Skladovať vo zvislej polohe, v suchu a chlade a bez priameho slnečného žiarenia. Načaté role zabaliť do originálneho kartónu.
- Vhodné sú všívané textilné podlahoviny, rovnako ako PVC a gumové podlahové krytiny v pásoch a vo štvorcach, ktoré vykazujú rozmerové zmeny $\leq 0,40\%$, skúšané podľa normy EN 434 alebo EN ISO 23999. Je možné lepiť len PVC štvorce bez opticky viditeľného vlastného pnutia alebo vybúlenia.
- Elastické podlahové krytiny musia byť vždy zvarené alebo špáry vyšpárované. Pre zvarenie alebo vyšpárovanie dbať na odporúčania výrobcov podlahových krytín. Zváranie alebo vyšpárovanie môže byť prevedené okamžite po nalepení.
- Elastické podlahové krytiny nesmú byť nalepené na textilné podklady alebo na izolačné a pokladačské podložky.

Ochrana pri práci a ochrana životného prostredia :

Výrobok nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany práce. Z dôvodu pracovnej hygieny odporúčame pri práci nejest', nepiť a nefajčiť.

Ďalšie informácie obdržíte na www.podlahauz.sk. Príp. na tel. číslo +421 903 720 635

Výrobok určený pre podnikateľské využitie.

Likvidácia odpadu

Návin a kartón sú recyklovateľné. Zvyšky pásy je možné likvidovať ako domáci odpad.

Záruka

UZIN poskytuje záruku 5 rokov na všetky vlastnosti zaručené v návode.

Pluralex® zodpovedá VOB diel C, bod 2.7 Lepidlá: „Vytvára pevné a trvalé spojenia a nepoškodzuje ani podlahovú krytinu, ani podklad a po spracovaní nezaťažuje prostredie žiadnym pachom.“

- Dbajte na všeobecne uznávané pravidlá odboru a techniky pre kladenie podlahovín a na platné národné normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN).

Poskytnutie záruky je vylúčené ak:

- Pluralex® je použitý vo vonkajšom prostredí, v operačnej sále alebo dopravnom prostriedku
- Na výrobok pôsobia neobvyklé vplyvy, zvlášť chemické alebo mechanické
- Dôjde k popraskaniu podkladu (nedostatočná pevnosť podkladu)
- Spracovanie a používanie prebieha odlišne od návodu (Pluralex® nepoužívať na schody a steny)
- Na základe rozmerovej zmeny podlahovej krytiny sa objavia trhliny alebo vybúlenia
- Špáry a švy elastických podlahových krytín v pásoch a štvorcach (s výnimkou dizajnových krytín) nie sú tepelne/chemicky zvarené/vyšpárované
- Sa vyskytnú zmeny sfarbenia na základe chemickej reakcie medzi podlahovou krytinou a podkladom
- Podlahová krytina bola poškodená pod ťahom alebo s pnutím
- Na Pluralex® pôsobí vlhkosť
- Kladenie bolo prevedené pri teplote menšej než 15 °C (teplota podkladu)
- Pluralex® bol použitý v priestoroch so zvýšeným tepelným namáhaním (napr. zimné záhrady)
- Nebolo prevedené skúšobné lepenie