

Špeciálna soklová lepiaca páska pre kaučukové soklové lišty

Goman 50



Bezpečne lepenie kaučukových soklových lišt

Použitie:

Špeciálny akrylátový lepiaci systém pre rýchle a isté lepenie kaučukových soklových systémov. Goman 50 neobsahuje rozpúšťadlá a umožňuje vykonanie lepenia rýchlo a čisto. pre použitie vo vnútornom prostredí.

► Vhodná pre:

- kaučukové soklové lišty
- kaučukové schodiskové uholníky
- kaučukové tvarované sokle (na podlahy)
- tvarové sokle – rohové prvky

► Vhodná na:

- omietku
- murivo
- kov (povrchovo neupravený)
- farebný náter
- plast
- drevo
- betón
- keramiku
- sadru (penetrovanú)
- tapety*
- stierkovaciu hmotu (penetrovanú)



www.blauer-engel.de/uz113

ÖKOLINE

SIFLOOR AG
Z-155-20-181
Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

Zloženie: akrylát – kopolymer, zosieťovacie a odpeňovacie zložky, vlákno, papier

Prednosti výrobu / vlastnosti:

- Odpadá kontaktné lepenie
- Čistý vzduch v miestnosti
- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Žiadne rozkladanie a prednaterý
- 3 x 5 rýchlejší
- DE-UZ 113 / šetrné k životnému prostrediu, z dôvodu nízkych emisií
- EMICODE EC1 PLUS/ s veľmi nízkym obsahom emisií

Technické údaje:

Druh balenia:	kartón
Šírka rolky:	50 mm
Dĺžka rolky:	50 m
Skladovateľnosť:	min. 2 roky
Farba:	transparentná so zeleným vláknom
Teplota podkladu:	min. 15 °C
Doba odvetrania:	žiadna
Doba kladenia:	bez obmedzenia
Zaťažiteľnosť:	okamžite po nalepení
Zváranie/špárovanie:	okamžite po nalepení

Ponúkne najväčšie možné bezpečie pred emisiami a výrazne prospieva ku zdravému prostrediu v miestnostiach. Výrobok je označený symbolom „Modrý anjel“ v súlade s DE-UZ 113, ako výrobok pre lepenie podlahových krytín a kladačské práce s veľmi malým obsahom emisií.

Pokyny pre spracovanie:

- ▶ Podklad musí byť trvalo suchý, tvrdý, nosný, rovný, bez mastnoty, prachu a silikónu a musí odpovedať platným národným normám (EN,DIN,VOB,OE,SIA,ČSN)
- ▶ Tapety musia byť pevne prilepené alebo odstránené/odrezané do výšky krytej soklovou lištou
- ▶ Prach z povrchu podkladu viazať penetráciou neobsahujúcou rozpúšťadlá (napr. UZIN PE 260)
- ▶ Kaučukovú soklovú lištu na vlhko vyčistíme (optimálna lepivá sila) a necháme vyschnúť.
- ▶ Krytina rovnako ako soklová páska Goman 50 musia byť pred lepením dostatočne uvoľnené, aklimatizované a prispôbené bežnej klíme prostredia, v ktorom budú použité.

Potrebné náradie:

- ▶ Goman 50, gomové kladivo, handra, koberecový nôž, sekundové lepidlo, fén




TIP:

- ▶ Pre ľahšie prirezanie navlhčíte ruky a nôž vodou

Spracovanie:

1. ▶ Papierový rondel vložíme na odvíjajúcu podložku
 - ▶ Goman 50 vložíme na papierový rondel
 - ▶ Goman 50 pomocou odvíjajúcej podložky nasadíme na stenu 4 mm nad úroveň podlahovej krytiny
 - ▶ Dobre pritlačíme
2. ▶ Postupne odstraňujeme ochranný papier až do vzdialenosti 20 cm pred rohom
 - ▶ Kaučukovú soklovú lištu priložíme na podklad bez ťahu a pnutia až do vzdialenosti cca 20 cm pred rohom
3. ▶ Gumovým kladivom okamžite bez medzier priklepeme kaučukovú soklovú lištu (zdvojený účinok lepiacej sily)
4. ▶ Vnútrorné / vonkajšie rohy kaučukovej soklovej lišty nahrejeme fénom a vopred vytvarujeme
 - ▶ Odstránime ochranný papier a nasadíme kaučukovú soklovú lištu bez ťahu a pnutia a bez medzier poklepeme gumovým kladivom
5. ▶ Spojenie vykonáme pomocou sekundového lepidla nenechávame otvorené špáry



Dôležité upozornenie:

Skladujte na chránenej reznej strane v suchom, chladnom prostredí bez prístupu priameho slnečného svitu.

Ochrana práce a životného prostredia:

Výrobok nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany práce. Z dôvodu pracovnej hygieny odporúčame pri práci nejest', nepiť, nefajčiť. Skladovať z dosahu detí.

Likvidácia odpadu:

Návin a kartón sú recyklovateľné. Zvyšky pásky je možné likvidovať ako domáci odpad.

Záruka:

UZIN poskytuje záruku 5 rokov na všetky vlastnosti zaručené v návode

- Dbajte na všeobecne uznávané pravidlá odboru a techniky pre kladenie podlahovín a na platné národné normy (EN,DIN,VOB,OE,SIA,ČSN)

V každom prípade je nutné pred lepením vykonať skúšku lepenia priamo na mieste vykonávaného kladenia

Poskytnutie záruky je vylúčené ak:

- rubová a líčna strana kaučukovej soklovej lišty nebola pred kladením na vlhko čistená
- na výrobok pôsobia neobvyklé vplyvy, obzvlášť potom chemické alebo mechanické
- spracovanie alebo používanie prebieha odlišne od návodu
- na Goman 50 pôsobí vlhkosť
- kladenie bolo vykonané pri teplote menšej ako 15°C (teplota steny)
- Goman 90 bol použitý v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, prípadne tepelným namáhaním (napr. zimné záhrady).

Tieto údaje vychádzajú z našich dôsledných výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne použitých materiálov ako aj rozdielne podmienky na stavbách a pri spracovaní však nemôžu byť nami jednotlivito kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce závisí preto vo vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V prípade pochybností previesť vlastné skúšky, alebo vyžiadať technické poradenstvo k aplikácii. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto informácie o výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť. Aktuálne znenie tohto technického listu nájdete na internetových stránkach www.podlahauz.sk